КЁСТЕР Кризин Крем

- Официальный испытательный протокол, MFPA Лейпциг согласно памятке WTA 4-4-04, степень промокания 95%

Инъекционный крем от капиллярного подсоса влаги на полимерной /силановой основе, без растворителя

Описание и свойства
Инъекционный крем не содержащий растворитель от капиллярного подсоса влаги на полимерной / силановой основе

Технические характеристики

Основа материала	Смесь полимера / силана
Цвет	Белый
Плотность	0,85 г / см^3
Действующие вещества	ок. 85 %
Консистенция	пастообразная, густая
Температура при нанесении	+ 5 °C до + 35 °C

Области применения
КЁСТЕР Кризин Крем является последовательно отсечной гидроизоляцией против капиллярного подсоса влаги в влажной кладке. Пригодный для всех минеральных стройматериалов, кроме газобетона. Применение возможно внутри и/или снаружи сооружения. Так же применение возможно при высокой степени промокания (95% +/- 5% насыщения) и независимо от степени содержания солей.

Нанесение
Сверление отверстий (диаметром 14 мм) горизонтально (в идеале) в нижний горизонтальный шов глубиной соответствующий толщине стены минус 3 см и затем очистка полосканием водой или с сжатым воздухом. В основном расстояние между отверстиями составляет 10 см независимо от толщины стены.

Затем КЁСТЕР Кризин Крем выдавливается из картуш с помощью КЁСТЕР Ручной Пресс (310 мл картуш) с насаженной инъекционной трубкой. При применении материала в алюминиевой тубе 600 мл, туба вставляется в пресс и насаженной инъекционной трубкой и с открывашкой для туб и затем материал выдавливается в отверстия. При выдавливании материала необходимо обратить внимание на равномерное и без пустот заполнение отверстрий с зада на перед.
Сразу же вслед за этим отверстия могут быть закрыты поверхностно заподлицо с раствором КЁСТЕР КБ Фикс 5 .
В случае переработки инструментом с установленным насосом для высасывания материала из ёмкости, распылителем, работающим под равномерным давлением или подходящими поршневыми насосами предлагаем данный материал в ведрах для дозаполнения.
Рекомендуем контролировать и документировать расход материала с целью собственного обеспечения качества выполненных работ.

Расход
при толщине стены 12 см: 140 мл / пог. м; при толщине 36 см: 510 мл /пог. м.

Упаковка

M 278 010	10 л ведро
M 278 310	310 мл туб
M 278 600	12 x 600 ml box

Смотрите также

КЁСТЕР КБ-Фикс 5	Арт. № C 515 015
КЁСТЕР Полисил ТГ 500	Арт. № M 111
КЁСТЕР Штукатурная Накрывка	Арт. № M 655 025
КЁСТЕР Санирующая Штукатурка 1 Серая	Арт. № M 661 025
КЁСТЕР Санирующая Штукатурка 2 Белая	Арт. № M 662 025
КЁСТЕР Санирующая Штукатурка 2 Быстрая	Арт. № M 663
КЁСТЕР Санирующая Штукатурка 2 Лёгкая	Арт. № M 664 020

Информация в данном техническом описании соответствует нашим знаниям и основана на последних результатах наших исследований и на нашем практическом опыте в этой области. Все приведенные тестовые данные являются усредненными показателями, которые были получены в заданных условиях. Исполнитель несет ответственность за правильность применения и за окончательный результат с учетом конкретных условий на строительной площадки. Это может потребовать внесения корректировок в приведенные здесь рекомендации для стандартных случаев. Характеристики, сделанные нашими сотрудниками или представителями, выходящие за рамки указанных здесь спецификаций, требуют письменного подтверждения. Признанные нормы, технические руководства, законы и последние достижения техники должны учитываться. Гарантия применима при соблюдении всех наших условий. Это версия технического описания переиздана; все предыдущие версии недействительны.

KÖSTER BAUCHEMIE AG - Dieselstr. 1-10 - D-26607 Aurich - Tel. +49 (0)4941 9709-0 - info@koester.eu - www.koester.eu